Влияние обработки





Рисунок 6.
Влияние наклепа на электрическое сопротивление Ni-Fe-Mo сплавов

!

Вносят свой вклад в электросопротивление и дефекты, вводимые в металл при его холодной пластической деформации (ХПД), так, после сильной ХПД у Al, Cu, Ag, Au, ρ увеличивается на 5-6%, а у Mo и W до 10-20%.