

В сплавах с ростом концентрации примесей удельное сопротивление сплава ρ возрастает за счет увеличения составляющей $\rho_{ост}$. Соответственно, TKC сплава с ростом концентрации дефектов уменьшается.