В сплавах с ростом концентра- ции примесей удельное электро- сопротивление сплава ρ возра- стает за счет увеличения состав ляющей $\rho_{ост}$. Соответственно, *ТКС* сплава с ростом концентрации дефектов уменьшается.