
Зависимость ТК_р и р для сплава Ni – Cu





Cu - 0,0175 Ом·мм²/м. Ni, - 0,073 Ом·мм²/м

константан (60% Cu и 40% Ni) **0,5 Ом·мм²/м.** ТКр этого сплава отрицателен или очень мал: - (5...20)·10⁻⁶ 1/град;