

# Таблица проводимости образцов

образец	T°C	Время	$\sigma$ , См/см
WO <sub>2,69</sub>	600 (атм. H <sub>2</sub> )	30 мин.	$1,7 \cdot 10^{-4}$
SnO <sub>2</sub> -6%Nb	420	1 час	$8,2 \cdot 10^{-4}$
SnO <sub>2</sub>	420	1 час	$2 \cdot 10^{-4}$
SnO <sub>2</sub> -7%Sb (с ПАВ)	145	1,5 часа	$1,4 \cdot 10^{-5}$
SnO <sub>2</sub> -7%Sb	145	1,5 часа	$5,6 \cdot 10^{-5}$
SnO <sub>2</sub> -7%Sb (с ПАВ)	530	1,5 часа	0,66
SnO <sub>2</sub> -7%Sb	530	1,5 часа	1,57