

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Способы получения водоустойчивой аммиачной селитры

1. Введение в плав $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

2. Обработка гранул гидрофобизатором

- ✓ гидрат окиси металла и карбоновые кислоты;
- ✓ гелеобразные смеси минеральных кислот или солей минеральных кислот с жидким стеклом;
- ✓ фториды металлов, поверхностно-активные вещества и силикаты натрия или калия;
- ✓ смесь жирных кислот и парафина и др.