

РАЗНОВИДНОСТИ

Разновидности и свойства ТМД зависят от максимальной температуры термомодификации. По технологии *TermoWood* раз-деляют на *три разновидности*:

- При макс. $t \geq 180$ град. с «легким потемнением».
- При макс. $t \geq 200$ град. со «средним потемнением».
- При макс. $t \geq 220$ град. с «ИНТЕНСИВНЫМ потемнением».

