

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Строительный материал		Среднее значение ОА, Бк/м ³	Среднее квадратическое отклонение, s, Бк/м ³	Максимальное значение ОА, Бк/м ³
Керамический кирпич	Зима	110	50	326
	Лето	109	60	330
Силикатный кирпич	Зима	130	60	331
	Лето	125	60	321
Дерево	Зима	109	49	340
	Лето	112	50	319
Панели	Зима	109	56	340
	Лето	108	51	325