

Тампонажный цемент для крепления обсадных колонн битумных скважин

Активированный высокотемпературный армированный тампонажный материал Aktive II 160A

№ п/п	Состав раствора		плотность (кг/м ³)	растекаемость (мм)	водоотделение (мл)	прочность цементного камня через 48 часов (МПа) изгиб	консистенция (мин-е.к.) атмосферные условия	сроки схватывания цемента (час-мин)	
	в/с	добавки (%)						начало	конец
1	0,45	б/д	1820	228	0	3,12	90мин - 21е.к.	2 - 15	2 - 45