

Данные ООО «ЛУТР» по цементированию с применением наполнителя SUPER-K

Данные ООО "ЛУТР" по цементированию эксплуатационных колонн инертным наполнителем SUPER-K за 2013 г.

№ п/п	№ скважины	Заказчик	Дата крепления	Конструкция скважины (Фмм- Нм)	Количество материала Super-K (т)	Данные по цементирования		Коэффициент качества цементирования		Параметры раствора	Примечание: объем продавки(м3), цем-а на устье(м3), данные СГДТ	кол-во
						Рраб (атм)	Рстоп (атм)	K ₁₅	K ₁₆			
I квартал												
1	717	ТНЛенРемСер	26.01.2013	127-2137	1,523	100	130	0,36	0,605	г.р.1,39/60/5	21,8-0	
2	32627	АлН	24.03.2013	168-1647	8,4	140	180	0,855	0,97	г.р.1,14/4/40/9	30,3-2	
3	9738 з	АзН	25.03.2013	102-1837	0,432	80	120	0,73	0,673	г.р.1,29/43/4	6,9-1	
II квартал												
4	958 абс	АзН	02.04.2013	102-1864	1	70	110	0,799	0,813	г.р.1,26/35/5/8	6,4-1,5	
5	20101	АлН	04.04.2013	168-1889	9,543	150	190	0,9	0,982	г.р.1,25/35/3/8	36,2-0,1	
6	13032 д	АзН	08.04.2013	168-1817	7,5	100	140	0,632	0,856	г.р.1,20/34/7/8	35-0	
7	28365 д	АзН	18.04.2013	168-1665	1,5	85	125	0,646	0,472	г.р.1,35/80/8/8	30,8-10	
8	2036 б	АзН	24.04.2013	168-1952	10	120	160	0,725	0,718	г.р.1,12/35/5/9	33,7-8	
9	28372 б	АзН	09.05.2013	168-1660	8	180	230	0,863	0,932	г.р.1,19/120/26/6	22,5-15	
10	11060	НН	30.05.2013	168-1165	5,625	80	120	нет ГИС		г.р.1,12/40/6/8		
11	9007	БН	12.06.2013	168-1922	9,2	90	130	0,915	0,791	г.р.1,08/37/5/9	35,4-5	
III квартал												
1	2271 г	ПрН	04.07.2013	168-1137	4,696	90	130	0,732	0,627	г.р.1,12/36/5,5/8	22,1-6	
2	30480	ДН	11.07.2013	168-1876	6,8	80	130	0,231	0,925	г.р.1,13/30/6,0/8	36,3-6	
3	6613 д	ДН	20.07.2013	146-1757	8,9	110	140	0,926	0,957	г.р.1,30/35/5,0/9	24,5-7	
4	740	СадакаОйл	27.07.2013	127-2281	0,492	100	120	нет ГИС		г.р.1,24/30/4,0/9	23-4,8	
5	20892	АлН	14.08.2013	146-1196	10,2	60	100	0,973	0,739	г.р.1,30/30/6,0/8	32-3	
6	24589 б	АзН	16.08.2013	168-1675	9	125	160	0,623	0,578	г.р.1,25/35/6/8	32-15-16	
7	9853 б	АзН	24.08.2013	168-1786	9	170	200	0,917	0,919	г.р.1,20/35/5,0/9	35-16	