Классификация сталей по качеству

Группа	Сера S, %	Фосфор P, %
Обыкновенного качества (рядовые)	менее 0,06	менее 0,07
Качественные	менее 0,04	менее 0,035
Высококачественные	менее 0,025	менее 0,025
Особовысококачественные	менее 0,015	менее 0,025

Классификация стали по структуре

Сталь	Температура полухрупкости T_{50} , °C
Спокойная	0
Полуспокойная	10
Кипящая	20